GRANITEX BASE COAT

DESCRIPCIÓN

Capa base niveladora, cementicia, apto para revoque con malla de fibra de vidrio

SOPORTE

Placas de yeso, bloques de hormigón celular curado em autoclave (HCCA), hormigón, etc.

RENDIMIENTO

- Como base niveladora: 3 kg/m2 (espesor 2 a 3 mm).
- Para revoque con malla de fibra de vidrio: 4 a 6 kg/m2 (espesor total 1 a 2 mm en dos capas).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

En todos los casos, el sustrato debe estar perfectamente limpio, seco, firme y a plomo

Si el sustrato es nuevo, debe estar estabilizado

ATENCIÓN

Contiene: Cemento Portland.

Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias.

Evitar respirar polvos. Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si se requiere de un tratamiento específico, consultar la Ficha de datos de Seguridad.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Eliminar el contenido y el recipiente.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES : 0800 333 0160

HOSPITAL POSADAS : (011) 4654 6648 / (011) 4658 7777

MODO DE EMPLEO

Colocar agua limpia en el balde y agregar paulatinamente granitex base coat, 4,5 a 4,75 lts de agua por bolsa de 25 kg aprox. Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea . Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar.

Como base niveladora: Extender una capa con llana metálica en un espesor de 2 a 3 mm. Cubrir/terminar con revestimiento acrílico o cementicio

Como revoque con malla de fibra de vidrio: Extender la primera capa con llana metálica en un espesor de 2 a 3 mm. Aplicar malla de fibra de vidrio y con la llana metálica extender otra capa de producto en un espesor tal que cubra la malla por completo. Cubrir/terminar con revestimiento acrílico o cementicio

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- Respetar el agua de amasado.

CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS

- Densidad en polvo: 1,5 g/cm3 .
- Densidad de la masa: 1,65 g/cm3 .

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra

PRESENTACIONES

Bolsas de papel de 25 kg.

COMPOSICIÓN

Mezcla en polvo a base de cemento gris, polímeros, cargas de granulometría clasificada y aditivos químicos

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.