# webertherm base coat

## CAPA BASE NIVELADORA,IDEAL PARA SISTEMA EIFS Y COMO MORTERO ADHESIVO PARA PLACAS EPS

## PRESENTACIÓN

**Bolsa de papel : 25 kg.**

COLOR
Gris

- **BENEFICIOS**
  - Base niveladora en capa fina
  - Excelente adherencia
  - Ideal para sistema EIFS







IMPERMEABLE | APLICACIÓN MANUAL | SOLO AGREGAR AGUA

### USOS

Capa base niveladora, cementicia, ideal para sistema EIFS y como mortero adhesivo para placas de EPS.

### TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias, heladas o tiempos muy húmedos.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.

### COMPOSICIÓN

Mezcla en polvo a base de cemento gris, polímeros, cargas de granulometría clasificada y aditivos químicos.

### RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

- Como base niveladora: 3 kg/m2 (espesor 2 a 3 mm)
- Como adhesivo: 4 a 6 kg/m2 (llana N° 10).
- Como revoque para EIFS: 4 a 6 kg/m2

**Nota:** Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad y homogeneidad del soporte.

# webertherm base coat

## CAPA BASE NIVELADORA,IDEAL PARA SISTEMA EIFS Y COMO MORTERO ADHESIVO PARA PLACAS EPS




### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- En todos los casos, el sustrato debe estar perfectamente limpio, seco, firme, y a plomo.
- Si el sustrato es nuevo, debe estar estabilizado.

### MODO DE EMPLEO

1



Como base niveladora para revestimiento: Extender con llana metálica el **webertherm base coat** gris, en un espesor de 2 a 3 mm. Aplicar una malla de vidrio y con llana metálica otra capa en un espesor tal que cubra la malla por completo. Terminar con revestimiento acrílico o cementicio.

2



**Como adhesivo:** extender el **webertherm base coat** gris sobre la pared y el reverso de la placa, con la parte ciega de la llana No. 10. Ranurar con la parte dentada. Apoyar la placa y presionar.

3



**Como revoque base:** sobre EPS dar una primera mano de **webertherm base coat** gris, con una llana metálica con un espesor de 2 mm aprox. Dejar orear. Colocar malla de fibra de vidrio y aplicar una segunda capa que cubra la malla.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea mas información, solicitela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus (Tel: +54 11 5173 4100) / 0800-80093237 / whatts app-549113883-2362**