Emulsión asfáltica

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Imprimante asfáltico impermeable de base acuosa.

SOPORTE

Superficies cementicias, Poliuretano, Poliestireno expandido, etc.

COMPOSICIÓN

Dispersión coloidal de glóbulos de asfalto en fase acuosa compuesta.

RENDIMIENTO

0,5 kg/m^2 (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar una primera mano diluida al 20% de agua a pincel, rodillo o secador.
- Aplicar una segunda mano pura.

OSBERVACIONES

- Si se va a aplicar una sola mano, aplicarla pura.
- No aplicar en condiciones de extrema humedad.
- Asegurarse de cubrir toda la superficie.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- No diluir con ningún tipo de solvente orgánico (kerosene, aguarrás, entre otros).

PRESENTACIONES

Balde de 4 y 18 kg.
Tambor de 200 kg.
Caja de 10 y 18 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

% de sólidos (luego de evaporación): 33 % (± 5).
pH: < 5,5.
Tipo de emulsión: Mineral Catiónica.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.