LLADRILLO AL SOLVENTE LLANA

Descripción:
El protector e impregnante para Ladrillos al solvente Llana, es un producto formulado a partir de resinas alquídicas modificadas de gran penetración, que resulta ideal para ladrillos y cerámicos de poro abierto. Ladrillo al solvente Llana penetra en el ladrillo formando una película microporosa que repele el agua exterior pero permite eliminar la humedad interna de la pared, sin ampollarse.
Diseñado con aditivos hidrofugantes y pigmentos inorgánicos transparentes, que actúan como protectores de la radiación U.V. otorgándole alta resistencia al intemperismo dándole a la superficie una gran protección.

Características:
El protector e impregnante para Ladrillo al solvente Llana, genera un acabado mate a levemente satinado con micro porosidad que permite a la pared respirar.
Debido a sus características hidrofugantes, evita la humedad residual del ladrillo otorgándole impermeabilidad.
La leve tonalización lograda a partir de pigmentos de alta transparencia, tiene la función dual de realzar la belleza del ladrillo y generar una protección contra los rayos U.V.; extendiendo así la vida útil de la misma.

Aplicación:
Es un producto de muy fácil aplicación:

- La superficie debe estar libre de polvo y grasas.
- Si hubiera eflorescencias salinas eliminarlas con un lavado con solución de ácido muriático al 10 % y enjuagar.
- Agitar el contenido y aplicar el producto a soplete, pincel o rodillo.
- El rendimiento depende de la absorción del ladrillo; 8 a 12 m^2 por litro p / mano.
- Para una protección optima, dar 2 (dos) manos de producto.
- Dilución: 1^{era} Mano 1 a 1 en Vol. Con aguarrás
  2da 30 % en Vol. con aguarrás como máximo.
  Esperar entre mano y mano 12 hs.
  El secado final se alcanza a las 48 hs.
  - Repintado: Si el Ladrillo al solvente Llana está en buen estado solamente cepillar, limpiar y secar. Si estuviera en mal estado, o pintada con esmaltes sintéticos, barnices u otro tipo de pinturas, eliminar totalmente por medios mecánicos o usando removedor.
  - Algas y Hongos: Eliminar cepillando con una mezcla de agua y lavandina 10:1 en volumen.

Características Técnicas:

1. Peso específico: (0,88 ± 0,02) kg/lt.
2. Viscosidad: (15 – 20)"Copa Ford Nº4 a 25ºC.
3. Rendimiento: 14 a 16 m^2 por litro por mano.
4. CSP: (34 ± 2) %.
5. VOC: (540 ± 5) gr/lt.

Colores: Natural y Transparente.

Presentación: 1lts, 4lts, 20lts.

Datos de Seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO_2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.