geomax

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil para impermeabilización de superficies.

Beneficios

- Máxima resistencia al alto tránsito.
- Excelente terminación.
- Mayor durabilidad.

Presentación

Rollos de 3mm y 4mm;
en 1,06m de ancho por 10m de largo.





Usos

Para impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables; ya sean cubiertas planas, azoteas o terrazas accesibles, muros de contención, canteros, balcones, impermeabilizaciones bajo solado, etc.

Tips y seguridad

✓ Almacenar los rollos en áreas cubiertas, protegidos de la lluvia y humedades, en posición horizontal y de forma piramidal, sin superar las cinco hileras en altura.

✓ Disponer de los productos en obra por lo menos 2 horas antes de su aplicación para lograr el equilibrio deseado con la temperatura y la humedad ambiente.

✓ Aplicar con temperaturas entre 10°C y 30°C, sin lluvias o heladas.

✓ Por su seguridad, se recomienda contar con matafuegos de gas carbónico o polvo químico en el lugar de la aplicación.

Rendimiento

10,6 m^2 por rollo.

Nota: Para el cálculo de materiales, considerar entre un 10% y un 20% de desperdicio por solape entre rollos y el tratamiento de puntos críticos (babetas, desagües, ventilaciones, etc.).

Composición

Doble capa de asfalto oxidado, armadura central de polietileno de alta densidad y revestimiento de poliéster.

Características técnicas

Rollo: 3 mm ± 0,3mm.
Largo: 10 m ± 0,3m.
Ancho: 1 m ± 0,03m.

Escurrimiento al calor (2 hs 70°C IRAM 6693): < 10 %.

Plegabilidad en frío (0°C, 2hs IRAM 6693): < 2 fallas en sentido longitudinal y transversal.

Tipo de asfalto: Oxidado.

Rollo: 4 mm ± 0,4mm.
Largo: 10 m ± 0,3m.
Ancho: 1 m ± 0,03m.

Escurrimiento al calor (2 hs 70°C IRAM 6693): < 10 %.

Plegabilidad en frío (0°C, 2hs IRAM 6693): < 2 fallas en sentido longitudinal y transversal.

Tipo de asfalto: Oxidado.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.

geomax

Membrana asfáltica transitable con revestimiento geotextil para impermeabilización de superficies.

Beneficios

- Máxima resistencia al alto tránsito.
- Excelente terminación.
- Mayor durabilidad.

Presentación

Rollos de 3mm y 4mm;
en 1,06m de ancho por 10m de largo.



Preparación del soporte

• Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.

• Comprobar que el soporte esté completamente seco, firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.

• Aplicar 2 manos de **Megaflex pintura asfáltica** o **Megaflex emulsión asfáltica** dependiendo del sustrato, como promotor de adherencia. Aplicar con brocha o rodillo de manera uniforme en toda la superficie, incluyendo elementos sobresalientes (babetas, remates, ventilaciones, etc.).
También puede utilizarse como imprimación asfalto oxidado.

Modo de empleo



1 . Impermeabilizar previamente todos los desagües. Luego, colocar los rollos desde la parte más cercana a los mismos hacia la parte más alejada, en forma perpendicular a la pendiente. Extender el rollo a aplicar por completo para verificar su correcta posición. Enrollarlo nuevamente.



2 . Calentar el rollo con soplete en la porción a aplicar hasta fundir completamente el antiadherente. Desenrollar la parte calentada y ejercer una leve presión para ayudar a la adherencia. Solapar el paño consecutivo no menos de 8 cm. en sentido longitudinal. En los extremos de los rollos solapar 15 cm. para evitar cualquier filtración.



3 . Soldar los solapes entre paños calentando con soplete, y luego, con una cuchara de albañil presionar y distribuir el asfalto de exudado para sellar la unión.
Aplicar **Megaflex membrana líquida transitable** sobre toda la superficie para revestir el geotextil y protegerlo de los rayos solares y del tránsito peatonal.

Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Nota:
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.