QUIMTEX PROYECTABLE

Descripción:

Es un revestimiento de base acrílica y cargas minerales formulado para cubrir y proteger superficies lisas, rugosas, con diferentes texturas.
Con este revestimiento se logra realzar los revoques existentes, otorgando resistencia a la intemperie.

Características:

- Es impermeable, dejando respirar la pared.
- Su elasticidad permite absorber las microfisuras.
- Es ignífugo.
- Fácil de aplicar.

Aplicación:

Dar una primera mano de CUARZO BASE *diluido* entre un 5 a 10% en agua para homogeneizar la absorción y el color de la superficie aparte de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del revestimiento aplicado.
Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes maneras:

OBRA NUEVA:

- **Nivelar la superficie:**

❖ Desnivel menor a 3mm: BASE COAT según método.
❖ Desniveles de 3 a 10mm: BASE COAT según método.
❖ Grueso bien fratasado.

- **Aplicar:**

❖ Aplicar el CUARZO BASE según indicación.
❖ Proyectar el material con tolva tipo Elemac o con rodillo en forma homogénea sobre toda la superficie si fuera necesario en dos pasadas. Viene directo para usar en caso de necesidad de dilución, diluir un máximo de 5% con agua.

OBRA EN RESTAURACION:

- Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
- Sí existiesen micro fisuras el CUARZO BASE las absorberá.

❖ Fisuras de hasta 1mm: Abrirlas con espátula y rellenarlas con SELLADOR QUIMSEL.
❖ Fisuras mayores a 1mm: Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.

- Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE según indicación.
- **Nivelar:**

❖ Desnivel entre 1 a 3mm: Aplicar BASE COAT según método.
❖ Desnivel superior a 3mm y paños grandes: Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.

Terminar la aplicación con QUIMTEX PROYECTABLE según sistema de aplicación

- Se puede aplicar a soplete, (tipo Elemac), llana o rodillo.
- Para aplicar con llana o rodillo, el producto debe utilizarse tal cuál se presenta en el envase.
- Para soplete diluir con agua un 10%, utilizando pico medio, cubriendo la superficie por solapamiento.
- La pared debe estar limpia, libre de grasa, polvo, oxido y pintura mal adherida.

Características Técnicas:

1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.
6. VOC: (25±3)gr/lt

Rendimiento:
0.7 a 1.0 Kg/m^2.

Colores:
Amplia gama.
720 colores por Sistema Cromax

Presentación:
En envases de 27 y 270 Kg.

Datos de seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
- No inflamable.