QUIMTEX ROMANO

Características:
El *QUIMTEX ROMANO* es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros y paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Para reemplazar en un sólo paso la fase de enlucido y pintado.
Su fórmula está basada en polímeros acrílicos y cargas minerales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, buena elasticidad e impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:
La superficie a aplicar el *QUIMTEX ROMANO* debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libres de grasitud.

Aplicación:
Dar una primera mano de CUARZO BASE diluido entre un 5 a 10% en agua para homogeneizar la absorción y el color de la superficie aparte de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del revestimiento aplicado.
Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes maneras:

OBRA NUEVA:
- Nivelar la superficie:
  - ❖ Desnivel menor a 3mm: BASE COAT según método.
  - ❖ Desniveles de 3 a 10mm: BASE COAT según método.
  - ❖ Grueso bien fratasado.
- Aplicar:
  1. Aplicar el CUARZO BASE según indicación.
  2. Extender el material con llana metálica tal cual viene el producto y terminar fracasando con llana plástica en sentido vertical horizontal o girado según la textura deseada.

OBRA EN RESTAURACION:
- Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
- Sí existiesen micro fisuras el CUARZO BASE las absorberá.
  - ❖ **Fisuras de hasta 1mm:** Abrirlas con espátula y rellenarlas con SELLADOR QUIMSEL.
  - ❖ **Fisuras mayores a 1mm:** Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.
- Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE según indicación.
- Nivelar:
  - ❖ **Desnivel entre 1 a 3mm:** Aplicar BASE COAT según método.
  - ❖ **Desnivel superior a 3mm y paños grandes:** Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.
- Terminar la aplicación con QUIMTEX ROMANO según sistema de aplicación.

Precauciones:

- Tener en cuenta pronósticos de lluvia y humedad por las próximas 48hs para evitar el lavado de la superficie por falta de secado.
- Evitar la aplicación del revestimiento con altas temperaturas y sol pleno para que no ocurra un rápido secado y no se pueda lograr la textura deseada, ocurriendo un desgranado del material.
- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes planificando el equipo de trabajo según las dimensiones de la superficie a resolver.
- No aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Evitar en verano las horas de sol intenso.
- Por tratarse de un revestimiento de alto espesor y de secado lento, tratar de trabajar de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 10ºC y que no existan humedades excesivas, mayor a 80%, (lluvias, rocío, heladas, etc.), durante las primeras 24 horas siguientes de aplicada cada mano. Cabe destacar que si las condiciones de humedad y temperatura continúan en el tiempo pueda verse demorado el tiempo de secado final
- Durante el almacenamiento puede existir una ligera variación de viscosidad del producto las cuales no afectan a las propiedades ni la aplicación del mismo.
- Evitar estibar los envases a la intemperie. El producto debe estar guardado bajo techo, a cubierto de heladas (invierno) y de exposición al sol prolongada (verano).

La vida útil del material es de 4 años en lata cerrada de fábrica y estibada en correctas condiciones.

Características Técnicas:

1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.
6. VOC: (25±3)gr/lt

Rendimiento:

Fino: 2 a 2.5 kg / m^2
Mix: 2 a 2.5 kg / m^2
Grueso: 2.5 a 3kg / m^2
Extra grueso: 3 a 4 kg / m^2

Presentación:

En envases de 5.4, 27 y 270 Kg

Colores:

Amplia Gama.
720 colores por Sistema Cromax.

Texturas:

- Fina.
- Mix.
- Gruesa.
- Extra grueso.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Los datos proporcionados en estas instrucciones son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para **Productora Quìmica Llana y Cia S.A.** ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.