QUIMTEX ROMANO RUSTICO

Características:

El *QUIMTEX ROMANO RUSTICO* es una nueva concepción del uso de revestimientos. Se utiliza en la terminación de muros y paredes exteriores e interiores, y donde la terminación de albañilería no ha sido óptima. Para reemplazar en un sólo paso la fase de enlucido y pintado.
Su formula esta basada en polímeros acrílicos y cargas minerales que sé sinergizan para crear un sistema de alta resistencia a la intemperie, buena elasticidad e impermeabilidad.

Preparación de la Superficie:

La superficie a aplicar el *QUIMTEX ROMANO RUSTICO* debe estar limpia, seca, sin partes flojas y libres de grasitud.

Aplicación:

Dar una primera mano de CUARZO BASE diluido entre un 5 a 10% en agua para homogeneizar la absorción y el color de la superficie aparte de mejorar el anclaje, el rendimiento y la performance del revestimiento aplicado.
Las manos posteriores pueden ser aplicadas de las siguientes maneras:

OBRA NUEVA:

- Nivelar la superficie:
  - ❖ Desnivel menor a 3mm: BASE COAT según método.
  - ❖ Desniveles de 3 a 10mm: BASE COAT según método.
  - ❖ Grueso bien fratazado.

- Aplicar:
  1. Aplicar el CUARZO BASE según indicación.
  2. Extender el material con llana métalica tal cual viene el producto y terminar fracasando con llana plástica en sentido vertical horizontal o girado según la textura deseada.

OBRA EN RESTAURACION:

- Eliminar todo resto de pintura floja o en mal estado rasqueteando si es necesario.
- Sí existiesen micro fisuras el CUARZO BASE las absorberá.
  - ❖ **Fisuras de hasta 1mm:** Abrirlas con espátula y rellenarlas con SELLADOR QUIMSEL.
  - ❖ **Fisuras mayores a 1mm:** Nivelarlas con SELLADOR QUIMSEL.

- Uniformar la absorción de la superficie con CUARZO BASE según indicación.
- Nivelar:
  - ❖ **Desnivel entre 1 a 3mm:** Aplicar BASE COAT según método.

❖ **Desnivel superior a 3mm y paños grandes:** Aplicar BASE COAT según método. Aplicar con llana o espátula.

- Terminar la aplicación con QUIMTEX ROMANO RUSTICO según sistema de aplicación.

Precauciones:

- Tener en cuenta pronósticos de lluvia para evitar el lavado de la superficie por falta de secado.
- Evitar la aplicación del revestimiento con altas temperaturas y sol pleno para que no ocurra un rápido secado y no se pueda lograr la textura deseada, ocurriendo un desgranado del material.
- No aplicar a temperaturas menores a 10ºC.

Características Técnicas:

1. Impermeable.
2. Permeable al vapor.
3. Flexible; no cuartea ni fisura.
4. Excelente adherencia sobre todo tipo de sustratos.
5. Duración mayor a diez años.
6. VOC: (25±3)gr/lt

Rendimiento:

Fino: 2 a 2.5 kg / m^2
Grueso: 2.5 a 3kg / m^2

Presentación:

En envases de 5.4, 27 y 270 Kg

Colores:

Amplia Gama.
720 colores por Sistema Cromax.

Texturas:

- Fina.
- Gruesa.

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.